Nominal Diameter D	Unit Weight	Yield or Proof Strength R_{eH}	Ultimate Tensile Strength R_m	T/Y Ratio	% Total Elongation at Maximum Force A_{gt}	% Elongation after Fracture A	% Elongation after Fracture A	Height of Transverse Rib	Height of Longitudinal Rib
(mm)	(Kg/m)	(MPa)	(MPa)		GL:200mm	GL: 203.2 mm	GL: 5D	mm	mm
25	3.748	550	660	1.20	9.0	15.0	21.0	2.0	1.0
25	3.798	545	660	1.21	10.0	16.5	22.5		
25	3.808	565	680	1.20	8.5	14.5	20.5		
25	3.861	565	680	1.20	8.0	15.0	19.5		
25	3.833	565	670	1.19	9.5	16.0	21.0		
25	3.865	555	660	1.19	8.5	15.0	20.5		
25	3.872	555	660	1.19	9.0	16.0	21.5		
25	3.930	565	670	1.19	8.5	14.5	21.0		
25	3.984	555	655	1.18	8.0	14.0	20.5		
25	3.805	530	640	1.21	9.5	15.0	21.5		
25	3.821	535	655	1.22	10.0	17.0	23.0		
25	3.826	530	625	1.18	8.5	15.0	21.0		
25	3.884	545	650	1.19	10.5	17.0	23.0		
25	3.880	535	645	1.21	9.0	15.0	20.0		
25	3.879	560	660	1.18	9.5	16.0	21.0	2.0	0.9
25	3.838	560	665	1.19	9.5	16.0	20.0		
25	3.822	550	655	1.19	9.0	16.5	20.5		
25	3.876	555	660	1.19	9.5	16.0	21.0		